



Glaistai

06/2010

Knauf Ready-Finish Paruoštas naudoti glaistas

Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Knauf Ready-Finish – naudoti paruoštas, ypač lengvai šlifuojamas statybinis glaistas, skirtas vidaus darbams. Glaistyti rankomis (mentele) arba mašininio būdu.

Sandėliavimas

Galioja 18 mėnesių nuo pagaminimo dienos. Laikyti sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio, aukštos temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti sandarioje originalioje pakuotėje.

Pakuotė

15 kg kibiras

Naudojimas

Tinkuotiems, betoniniams, gipskartonio ir kitiems mineraliniams paviršiams išlyginti prieš dažant (paviršiaus kokybės klasė Q4) ar klijuojant apmušalus.

Savybės

- Lengva šlifuoti.
- Nesivelia.
- Paprasta naudoti.
- Tepamo ir išdžiūvusio glaisto spalva skiriasi.
- Galima ilgai glaistyti.
- Paruoštas naudoti.
- Galima ilgai sandėliuoti.
- Patogi pakuotė.

Darbo eiga		Techniniai duomenys	
<p>Pagrindas Pagrindas turi būti tvirtas (netrupėti), švarus ir sausas. Būtina pašalinti sukibimą mažinančias medžiagas (riebalus, tepalą, dulkes, skiedinio ir dažų likučius).</p> <p>Pagrindo paruošimas Prieš glaistant visus įgeriančius paviršius, pavyzdžiui, gipskartonį, tinką, rekomenduojama gruntuoti <i>Knauf Tiefengrund</i> gruntu, o neįgeriančius arba silpnai įgeriančius betoninius paviršius – <i>Knauf Haftemulsion</i> emulsija (skiesti vandeniu santykiu 1:3).</p>	<p>Glaistymas Glaistą tepti rankomis (mentele) arba mašiniu būdu, ne storesniu kaip 1 mm sluoksniu. Išlyginti. Jei reikia, kitą sluoksnį tepti tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Jei pirmiau užteptas sluoksnis buvo šlifluotas švitrinio popieriumi arba sieteliu, prieš tepant kitą sluoksnį paviršių rekomenduojama gruntuoti <i>Knauf Tiefengrund</i> gruntu. Prieš dažant nuglaistytą paviršių rekomenduojama gruntuoti giliai įsi-skverbiančiu ir paviršių sutvirtinančiu gruntu, pavyzdžiui, <i>Knauf Tiefengrund</i>, arba vadovautis dažų gamintojų nurodymais.</p> <p>Šlifavimas <i>Knauf Ready-Finish</i> glaistą šlifuoti švitrinio popieriumi Nr. 240 arba šlifavimo tinkleliu Nr. 180–240.</p>	<p>Išėiga 0,2–0,5 kg/m² (priklauso nuo paviršiaus rupumo)</p> <p>Džiūvimo trukmė apie 2 val., kai oro temperatūra +20 °C, o santykinė oro drėgmė 65 %</p> <p>Slankumas, LST EN 1015-4: 2002 22,5 mm</p> <p>Malimo smulkumas, LST 1519:1998 0 %</p> <p>Susitraukimas, LST 1519:1998 [trūkimų nėra</p>	

Pastabos	
<p>Oro, pagrindo ir skiedinio temperatūra dirbant ir rišantis turi būti ne mažesnė nei +5 °C.</p> <p>Optimalios sąlygos: +20 °C oro temperatūra, 65 % santykinė oro drėgmė.</p>	<p>Nemaišyti su kitomis medžiagomis.</p> <p>Glaistant gipskartonio plokštes <i>Knauf Ready-Finish</i> naudoti tik tada, kai nėra pavojaus, kad dėl drėgmės arba temperatūros poveikio gali pasikeisti plokščių ilgis.</p>

+370 5 213 2222

www.knauf.lt

info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintantioms medžiagos savybėms. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdoravimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Duotosios reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.