

weber M75



M10



TECHNINIAI DUOMENYS

weber M 75	
Išgaiga apytiksl.	1 kg - 1 statybinė plyta, 2,5 kg - keramzibetonio blokeliui 490x200x185 mm
Užpildo frakcija	Iki 3 mm
Vandens poreikis	2,5 -3,25 l
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30 ° C.
Rišamoji medžiaga	Cementas
Stipris gniuždant po 28 parų	klasė M 10
Spalva	pilka
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Įpakavimas	25 kg popierinis maišas, 1000 kg didmaišis
Darnioji techninė specifikacija	EN 998-2
Produkto sertifikatas	CE

Cementinis mūro mišinys(M 10)

Paskirtis

weber M75 - cementinis mišinys, skirtas keraminių ir silikatinė plytų bei keramzibetonio ir betono blokų mūrijimui patalpų viduje ir išorėje.

Savybės

- Atsparus šalčiui
- Atsparus drėgmei
- Greitas remontas
- Džiūdamas netrukinėja
- **M 10** stiprio klasė
- Plastiškas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, lygus, neįšalęs, o konstrukcija turi būti apsaugota nuo tiesioginių kritulių.

Produkto paruošimas naudojimui

Ruošiant mišinį naudoti tik švarų kambario temperatūros vandenį. Į 2,5-3,25 l vandens pilama 25 kg mišinio, gaunama 13-14 l skiedinio. Mišinys kruopščiai išmaišomas mentele, kastuvu, elektriniu maišytuvu 4-5 min. arba betono maišykle 4-8 min. Paruoštas skiedinys turi būti sunaudotas per 2-3 val.

Darbo instrukcija

Plytos ar blokeliai turi būti švarūs, mūrijant nepatartina naudoti labai drėgnų, apledėjusių medžiagų. Mūro rišimosi metu negalima judinti konstrukcijos. Darbo metu bei kelios dienos po to mūrą reikėtų apsaugoti nuo neigiamų gamtos veiksnių – tiesioginių kritulių, vėjo, staigaus peršalimo ir t.t.. Karštomis ir sausomis dienomis mūrą reikia saugoti nuo staigaus perdžiūvimo. Dirbant aukštoje teigiamoje temperatūroje trumpėja mišinio rišimosi ir kietėjimo laikas. Laikinais stabdant darbus, reikėtų palikti laiptuotą sienos mūrą.

Pastabos

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.